

Seire

SEIREASFALT

Aglomerado asfáltico en frío envasado

No inflamable.

Estabilidad de envasado.

Aplicación rápida y sencilla a temperatura ambiente.

Rápida compactación.

Buena adherencia a hormigón y asfalto.

Buenas resistencias mecánicas y a la abrasión.

Gran durabilidad.

Uso interior y exterior.

Respetuoso con el medio ambiente.



SEIRE PRODUCTS, S.L.

P.I. Albolleque, Sector III

C/Los Muchos, 34-36

19160 – Chiloeches (Guadalajara)

T. +34 902 124 411

F. +34 902 124 414

seire@seire.net

SEIREASFALT

Aglomerado asfáltico en frío envasado

Descripción del producto:

El SEIREASFALT es un aglomerado de ligante bituminoso modificado y áridos libres de finos y de composición y granulometría seleccionada para conseguir alta estabilidad de almacenamiento y buenas propiedades mecánicas al utilizarlo en la reparación de baches y otras irregularidades de soportes asfálticos y de hormigón. Gran durabilidad de la reparación gracias a la elasticidad del ligante.

Campo de aplicación:

Reparación y relleno de baches en carreteras, calles, garajes, aparcamientos, caminos, etc.
Capas finas de regularización en pequeñas superficies.
Relleno de zanjas y otras irregularidades en obras.
Realización de pequeñas rampas, peraltes, etc.
Puesta a cota de alcantarillas y arquetas.
Uso interior y exterior.

Preparación del soporte:

La superficie debe estar limpia, carente de polvo, así como de sustancias extrañas, grasas y aceites.

Es recomendable para aumentar la durabilidad de la reparación que los bordes del bache se abran y limpien realizando un cajeadado.

Es recomendable, sobre todo sobre hormigón, imprimir con una emulsión catiónica aplicada a unos 300 gr/m².

Recomendaciones:

Si en el momento de la aplicación el producto presentara pérdida de manejabilidad por bajas temperaturas puede recuperarse calentándolo ligeramente.

Limitaciones:

Utilizar siempre el SEIREASFALT con temperaturas ambiente y/o de soporte que no sean inferiores a los 5°C.

Tampoco puede aplicarse a temperatura ambiente y/o de soporte superior a 35°C.

Modo de aplicación:

Se vierte el producto directamente del envase sobre el bache o irregularidad que se quiere tratar y se extiende con rastrillo.

Se debe tener en cuenta la pérdida de volumen durante la compactación por lo que se debe verter un exceso del orden del 20% del producto de forma que sobrepase ligeramente el nivel del pavimento.

Se recomienda no aplicar espesores mayores de 3 cm. Para mayor espesor rellenar previamente con grava fina y/o aplicar varias capas. En este caso debe compactarse cada capa antes de aplicar la siguiente.

A continuación del vertido compactar el producto con rulo o pisón y opcionalmente sellar con arena.

No aplicar por debajo de 5°C.

Consumo:

El consumo aproximado de SEIREASFALT es de 20kg/m² por cm de espesor.

Limpieza de herramientas:

SEIREASFALT puede limpiarse de las herramientas y equipos inmediatamente después de su uso usando un disolvente como el ARDEX RTC. En caso de que el producto se endurezca solo podrá eliminarse por medios mecánicos o disolventes orgánicos.

Residuos/Vertidos:

Los vertidos de cualquiera de los productos deben recogerse inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestión. La gestión de los residuos de estos derrames y de los contenedores vacíos debe llevarse a cabo siguiendo la legislación local vigente.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

El plazo útil de almacenamiento del SEIREASFALT es de 9 meses, en los envases originales cerrados y en posición vertical. El almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre +5° C y +30° C. Se requiere una protección frente a las heladas y los rayos directos del sol y fuentes de calor.

Precauciones:

En caso de tiempo prolongado puede provocar reacción alérgica. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia y consultar a un médico.

La mezcla se debe realizar con gafas y guantes de protección. También durante la colocación del producto se tendrán en cuenta dichas medidas de seguridad.

Se procurará una buena ventilación del local durante su manipulación. Consultar la ficha de seguridad para más información.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:	Sólido negro.
Rendimiento:	Aprox. 20Kg/m ² por cm de espesor.
Curado inicial:	12 horas.
Curado total:	7 días.
Envase:	Envases de 22Kg Netos
Almacenaje:	Aprox. 9 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Octubre 2014

