

# Seire

---

## SEIRECUARZO

**Cargas minerales silíceas neutras y coloreadas para sistemas de pavimentos SEIRE**

---

Áridos silíceos seleccionados.

Granulometrías estudiadas y optimizadas para cada aplicación.

Suministrados sin humedad.

Amplia gama de colores (SEIRECUARZO COLOR).



**SEIRE PRODUCTS, S.L.**

P.I. Albolleque, Sector III

C/Los Muchos, 34-36

19160 – Chiloeches (Guadalajara)

T. +34 902 124 411

F. +34 902 124 414

[seire@seire.net](mailto:seire@seire.net)

# SEIRECUARZO

## Cargas minerales silíceas neutras y coloreadas para sistemas de pavimentos SEIRE

### Descripción del producto:

SEIRECUARZO es una gama de cargas minerales silíceas de granulometrías estudiadas para la realización de las diferentes técnicas de pavimentación con los productos SEIRE.

Granulometrías						
	SEIRECUARZO 0,4		SEIRECUARZO 0,6		SEIRECUARZO 0,8	
Granulo metría media	0,1-0,4mm		0,2-0,6mm		0,3-1,0mm	
Aplicación estándar	Preparación de morteros autonivelantes		Saturación de árido en técnica multicapa		Preparación de morteros secos	
Tamiz	% Rete nido	% Acu mul.	% Rete nido	% Acu mul.	% Rete nido	% Acu mul.
1,25					3,0	3,0
1,00			0,0	0,0	8,5	11,5
0,63	0,0	0,0	1,5	1,5	27,0	38,5
0,50	4,0	4,0	10,0	11,5	18,5	57,0
0,35	13,0	17,0	21,0	32,5	16,0	73,0
0,25	32,5	49,5	45,0	77,5	13,5	86,5
0,16	35,0	84,5	16,5	94,0	9,5	96,0
0,08	14,0	98,5	5,0	99,0	3,0	99,0
0,00	1,5	100	1,0	100	1,0	100

### Campo de aplicación:

Todo tipo de morteros autonivelantes, multicapa y mortero seco. Morteros decorativos con SEIRECUARZO COLOR.

### Recomendaciones y limitaciones:

Los áridos deben mantenerse siempre secos.

Utilice siempre sacos completos. Utilizando sólo parte de los sacos puede que no se mantenga la homogeneidad de la granulometría.

Utilice cada tipo de árido para su aplicación recomendada.

### Modo de aplicación y consumo:

Siempre que se vayan a mezclar con un ligante epoxídico, de poliuretano o metacrilato, debe primero homogeneizarse el ligante y la mezcla de sus componentes antes de incorporar las cargas minerales (o de ser incorporada a las mismas).

Los áridos SEIRECUARZO COLOR tienen granulometrías 0,6 – 0,8 mm. Se suministran coloreados en mezclas ya preparadas.

### Almacenamiento:

Los áridos SEIRECUARZO tienen un periodo de almacenamiento ilimitado si se mantienen en sus envases originales limpios y secos.

### Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Producto	Árido de sílice
Contenido en SiO <sub>2</sub> :	>98%
Envase:	Sacos de 25 kg netos
Almacenaje:	Ilimitado en lugares secos y en envase original cerrado.

*Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.*

*Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.*

Edición: Octubre 2014

